

Elevate RES

UVElite[®]
RESILIENT RESTORATION

Elevate RES är en keramiskt förstärkt vattenburen 2-komponent lack för halvhårda golv, t.ex linoleum- och plastgolv. Lacken kan appliceras både som grund- och topplack. För de halvhårda golv som kan renoveras, är Elevate RES ett kostnadseffektivt alternativ till byte av golv.

PRODUKTEGENSKAPER

- **Keramisk förstärkt** vattenburen 2-komponent PUR-lack.
- **Utvecklad för** att återge golvet en lättstädad, slitstark och hållbar golvyta.
- **Rekommenderad användning** för kommersiella och offentliga miljöer.
- **Fri från** NMP, isocyanater och lösningsmedel

TEKNISK DATA

INNEHÅLL	Vattenbaserad polyuretandispersion
TORRHALT	32%
SPECIAL INGREDIENS EGENSKAP	Keramiskt förstärkt NMP fri
VIKOSITET	21-24 sekunder (FC 4, 20°)
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING	Kommersiell och residensiell
VOC	90g / liter vid blandning med härdare
GLANSVÄRDE	Ultra-matt 5% Matt 20% Satin 45% Gloss 85%
ÅTGÅNG	15-20 m ² / liter per applicering
TORKTID	30-60 min som grundlack och 1-3 timmar som topplack. Låt golvet härda i minst 24 timmar innan tillträde.
FULL SLITSTYRKA	Efter 3 dagar
pH	ca 8
DENSITET	1.10 kg / liter
TOXCITET	Inte giftigt
FÖRPACKNING	3x4 liters plastdunk + 3x0.4 liters Hardnerer RES
LAGRING	5-25°C i obruten förpackning, högst 12 månader från tillverkningsdatum. Ej brandfarlig. Skyddas mot frost!
KEMIKALRESISTENS	Tål fett, vatten och vanliga hushållskemikalier samt rengöringsmedel.
RENGÖRING	Verktyg rengörs med vatten omedelbart efter användning.
STÄDNING OCH UNDERHÅLL	För bästa resultat, rengör och underhåll golvet med Cleaner RES och Referesher RES, följ applikationsinstruktionerna. Rengör inte golvet innan det är härdat.
AVFALLSHANtering	Torka och deponera produktrester i enlighet med lokala föreskrifter.



DIBT
Z-157.10-132



CDPH
1350

LEED
Compliant



BRUKSANVISNING

Innan arbetet startar, kontrollera vidhäftning för vald ytbehandling. Nollställ golvet enligt golv tillverkarens rekommendation. Kontrollera att all vax, polish, etc. har avlägsnats från golvet.

FÖR GOLV TIDIGARE YTBEHANDLAD MED ETT UVELITE SYSTEM

Om det UVElite RES behandlade golvet inte har underhållits med vax eller polish; använd Clean 'n Coat RES proceduren, enligt instruktion.

YTBEHANDLING

FÖR LINOLEUMGOLV

1. Skaka dunken i 1 min. Blanda härdare med Elevate RES. Använd ett förhållande på 1:10. Skaka den mixade Elevate RES dunken i 1 min och låt stå i 10 minuter, innan applicering. Blandningen skall inte användas för mer än ett lager och måste användas inom 4 timmar.
2. Applicera ett lager Elevate RES med en 10mm roller och låt torka i 1-3 timmar. Mellanslipa ytan (180 slipnät) och dammsug golvet innan appliceringen av ytterligare lager.
3. Upprepa processen i steg 1. Se ovan.
4. Applicera 1-2 lager Elevate RES med en 10mm roller och låt torka i 1-3 timmar.

FÖR HOMOGENA PLASTGOLV/PVC

Följ steg 3-4 beskrivna ovan.

FÖR ÖVRIGA HALVHÅRDA GOLVMATERIAL

Kontakta UVElite AB eller Duri Svenska AB för teknisk support gällande tester av prover, ytbehandling eller ytbehandlings process.

HÄLSA OCH MILJÖ

Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation i lokalen. Vid hudkontakt, tvätta av ordentligt med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj ordentligt med vatten. Följ alltid anvisningarna i produkt- och säkerhetsdatablad.

**Säkerhetsdatablad för yrkesmässiga användare tillhandahålls på begäran.
Förvaras oåtkomlig för barn.**

Tillverkare: Arboritec AB, Jörlanda, Sweden

TEKNISK SERVICE

Kontakta din distributör eller UVElite Teknisk Support på:

+46 303 376 300
info@uvelite.com
www.uvelite.com

UVElite AB
Olof Wiksväg 9
444 65 Jörlanda
Sweden